Provelours SL

Produktbeschreibung nach EN 1307

Art der Herstellung	ISO 2424		Getuftet 1/10 “					
Musterung	ISO 2424		Schnittpol					
Färbemethode			Stückgefärbt Kontinue					
Abmessung	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (Fliese 20 Stück)					
Trägermaterial	ISO 2424		Polyester Vlies					
Rückenausrüstung	ISO 2424		DESSO ProBase Polyver® - Polyscan®					
Faserzusammensetzung der Nutzschicht	ISO 2424		Endlos Garn Polyamid 6.6					
Gesamtdicke	ISO 1765	mm	8.0					
Polschichtdicke	ISO 1766	mm	5.0					
Gesamtgewicht	ISO 8543	g/m²	4450					
Poleinsatzgewicht	ISO 2424	g/m²	1100					
Polschichtgewicht	ISO 8543	g/m²	845					
Pol-Rohdichte	ISO 8543	g/cm³	0.169					
Noppenzahl	ISO 1763	/dm²	1500					
Begehtest	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Durchgangswiderstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10^9					
Oberflächenwiderstand	ISO 10965	Ohm	-					
Beanspruchungsbereich	EN 1307		33 Objektbereich gewerblich - Stark					
Komfortklasse	EN 1307		LC 3					
Maßbeständigkeit	EN 986	%	≤ 0,2					
Trittschallverbesserungsmaß ΔL_W	ISO 10140	dB	25					
Schallabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.01	0.06	0.08	0.25	0.38	0.50
Schallreduktion	ISO 354	α_w	0.20					
Wärmedurchlaßwiderstand	ISO 8302	m².K/W	0.089					
Brandverhalten	EN 13501-1		Bfl - s1 (unverklebt geprüft)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		76C4034E					

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

Bfl-s1 DS

Quality- and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001

Profilor GmbH - O.d.F.-Platz 2, 16775 Löwenberger Land - Tel.: +49(0)33094-719-8787
www.profilor.de