



		<b>CREATION 55 SOLID CLIC</b>			
<b>BESCHREIBUNG</b>			<b>DESIGN</b>		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	5,00		
Dicke Nuttschicht	EN ISO 24340	mm	0,55		
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7.781		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	212 x 1239	240x1461	389x729
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m <sup>2</sup> pro Karton	-	-	7 / 1,84m <sup>2</sup>	6 / 2,10m <sup>2</sup>	6 / 1,70m <sup>2</sup>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>					
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	33-42		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> s1		
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10		
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Raumschall	NF S 31074	dB	79		
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4		
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15		
Maßstabilität (Durchschnittswert)			~ 0,05		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25		
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6		
Stuhlleneignung	ISO 4918	-	OK		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™		
<b>UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT</b>					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	≤ 10		
Zertifikate			Floorscore, M1		
<b>CE KENNZEICHNUNG</b>					
	EN 14 041				

  
**ZUSAMMENSETZUNG**  
 100% REACH-konform  
 Phthalatfrei  
(ausgenommen Recyclinganteil)

  
**QUALITÄT DER RAUMLUFT**  
 Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 10 µg/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen)

  
**RECYCLING**  
 100% recycelbar bis zu 55% Recyclinganteil

  
 floor score  
CERTIFIED BY SGS Global Services

  
 M1  
EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL